惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 2 幢
www.wellsepoxy.com
电话：021-69116380
传真：021-39551870

树脂 AF-4206A

固化剂 AF-4206B

版本号：A/1

耐中温高韧性环氧树脂

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

Wells Advanced Materials Co., Ltd.

专业源自于我们对材料的热爱

Creating Partners.

应用范围

适用于耐中温高韧性要求的复合材料制品，耐中温缠绕工艺等。

产品特性

- 对玻璃纤维和碳纤维具有良好的浸润性。
- 产品优越的储存性和性能稳定性。
- 低粘度，优良的操作工艺性。

适用工艺

- 缠绕工艺
- RTM 工艺

建议缠绕温度

80∽90℃×3h+100∽130℃×3h

备注：固化制度为参考，需要根据实际加热设备和效率进行调整，降温过程需缓慢降温。

基本参数

树脂	AF-4206A	引用标准
外观	微黄透明粘稠体	-
25℃粘度[mPa·s]	1500-2500	GB/T 22314-2008
密度[g/cm^3]	1.10-1.20	GB/T 15223-2008

固化剂	AF-4206B	引用标准
外观	微黄透明液体	-
25℃粘度[mPa·s]	30-80	GB/T 22314-2008
密度[g/cm^3]	1.10-1.30	GB/T 15223-2008

工艺参数

配比	树脂 ： 固化剂	重量比
	AF-4206A：AF-4206B	100:100

混合粘度	AF-4206A：AF-4206B		引用标准
[mPa·s]	25℃	200-500	WAMTIQ01-003

浇铸体性能

固化条件	80℃×3h+130℃×3h	
产品编号	AF-4206A/AF-4206B	**引用标准**
拉伸强度[MPa]	≥80	GB/T 2567-2008
拉伸模量[MPa]	≥3000	GB/T 2567-2008
断裂延伸率[%]	≥5.0	GB/T 2567-2008
玻璃化转移温度 Tg[℃]	≥110	GB/T 19466.2-2004

包装

树脂		**固化剂**	
开盖扣桶	50kg/桶	塑料桶	20kg/桶
铁桶	200kg/桶	铁桶	200kg/桶

个人防护

个人防护设备	保护性防渗手套，避免皮肤接触。
呼吸防护	无需特殊防护。
眼睛防护	建议使用化学防溅护目镜。
身体防护	使用能阻挡本产品的保护衣物，视操作情况使用防护靴子、防护手套、防护衣服等物，洗眼器和紧急淋浴设备。

急救处理

皮肤接触	以肥皂水和清水彻底冲洗受污部位 5 分钟或直到污染物除去。
眼睛接触	1.提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗眼睛 20 分钟或直到污染物除去。 2.立即就医。
吸入	1.脱离现场至空气新鲜处。 2.若有不适症状立即就医。

存储

1. 必须存放放于阴凉干燥清洁的环境中。
2. 使用后必须立即加盖密封。
3. 产品在满足存储条件的原始包装容器中存储期为12个月。

免责:

以上所有数据是 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 在特定条件下测试所得。鉴于实际操作工艺及其它因素的影响，这些数据并不能代替使用者本身的调查和测试，我们无法为各种个别特殊的情况做出担保；在使用本公司产品前，请针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。